

KOPER ROODBONT WAALFORMAAT

16054501

ÄHNLICHE PROJEKTE

Gemiddelde maat 209 x 101 x 51 mm

Maattolerantie T2 4 x 3 x 2 mm

Maatspreiding R1 9 x 6 x 4 mm

Gemiddelde druksterkte 18

Bruto volumieke massa 1635kg/m³

Initiële wateropzuiging 1,0 - 5,0 kg/m².min (IW3)

Vrijwillige wateropname 10%

Klasse vorstbestendigheid F2 (F2/D)

De bovenstaande informatie is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.